

# ProRox® GR 903



ProRox GR 903 is een isolerend steenwolgranulaat.

## Toepassing

Dit product is uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van coldbox- en luchtscheidingsinstallaties. Het kan ook worden gebruikt voor isolatie van industriële toepassingen met hoge temperaturen, zoals holtes.

## Producteigenschappen

Eigenschappen		Prestaties										Normen
Warmtegeleidingscoëfficiënt *	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	$\lambda$ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Reactie bij brand	Euroklasse A1											EN 13501-1
Corrosiebestendigheid	Gehalte wateroplosbare chloride-ionen: $\leq 10$ mg/kg											EN 13468

(\*) Vuldichtheid 170 kg/m<sup>3</sup>.

## Conformiteit

- ProRox GR 903 voldoet aan de eisen die worden gesteld door erkende normen zoals AGI Q 118 en fabrieksspecificaties.
- ROCKWOOL steenwolisolatie is gemaakt van vulkanisch gesteente en voldoet aan de eisen van Nota Q, verordening (EG) nr. 1272/2008

Aangezien ROCKWOOL geen controle heeft over het isolatieontwerp en vakmanschap, gebruik van aanvullende materialen of toepassingsomstandigheden, kan ROCKWOOL de prestaties of het resultaat van een installatie die producten van ROCKWOOL bevat niet garanderen. De algemene aansprakelijkheden van ROCKWOOL en beschikbare oplossingen zijn beperkt tot de algemene verkoopvoorwaarden. Deze garantie vervangt alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. ROCKWOOL Technical Insulation behoudt zich het recht voor tot aanpassing van het product op ieder gewenst moment. Technische specificaties zijn daarom aan veranderingen onderhevig.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® en ProRox® zijn geregistreerde handelsmerken van ROCKWOOL International A/S en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.