

ProRox® GR 903



A ProRox GR 903 granulátum formájú kőzetgyapot szigetelőtermék.

Alkalmazás

Különösen kriogén tartályok és légszeparátorok hő- és hangszigetelésére alkalmas. Használható magas hőmérsékletű ipari alkalmazások szigetelésére, például hézagokhoz is.

Terméktulajdonságok

Tulajdonságok	Teljesítmény											Szabványok
Hővezetés *	T (°C)	-150	-100	-50	0.	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Tűzállóság	Euroosztály: A1											EN 13501-1
Korrózióállóság	Vízben oldódó klorid-ionok mennyisége: \leq 10 mg/kg											EN 13468

(*) Névleges testsűrűség 170 kg/m³.

Megfelelőség

- ProRox GR 903 megfelel az elismert szabványok, például a AGI Q 118 követelményeinek és az üzemi specifikációknak.
- A ROCKWOOL kőzetgyapot szigetelés vulkáni kőzetből készül, és megfelel a 1272/2008/EK Rendelet Q Jegyzetének

Mivel a ROCKWOOL nem gyakorol ellenőrzést a szigetelés tervezése és kivitelezése, a hozzávaló anyagok vagy a felhasználás körülményei felett, a ROCKWOOL nem vállal felelősséget a ROCKWOOL termékeket tartalmazó installációk teljesítményére vagy eredményére vonatkozóan. A ROCKWOOL általános felelősségére és a jogorvoslati lehetőségekre az értékesítés általános feltételei vonatkoznak. Jelen garancia valamennyi kifejezett vagy hallgatólagos garancia és feltétel helyébe lép, beleértve a forgalomképesség garanciáját és egy adott célra vonatkozó alkalmasságot. A ROCKWOOL Technical Insulation fenntartja a jogot, hogy szükség szerint bármikor módosítsa a termékeket. Ezért előfordulhat, hogy a műszaki specifikációk változnak.

A ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® és a ProRox® a ROCKWOOL International A/S bejegyzett védjegyei, és előzetes írásos beleegyezés nélkül nem használhatók.