

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 je izolační produkt z kamenné vlny ve formě granulátu.

Použití

Tento výrobek je vhodný zejména pro tepelnou a akustickou izolaci tepelně izolovaných zásobníků a zařízení k dělení vzduchu. Lze jej využít také k izolaci vysokoteplotních průmyslových aplikací, např. dutin.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti	Hodnoty											Normy
Tepelná vodivost *	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0 021	0 026	0 032	0 038	0 045	0 052	0 068	0 087	0 107	0 129	
Reakce na oheň	Eurotřída A1											EN 13501-1
Odolnost vůči korozi	Sledované množství vodou vyluhovatelných chloridových iontů: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Hustota výplně 170 kg/m³.

Shoda s normami

- ProRox GR 903 odpovídá požadavkům stanoveným uznávanými standardy jako je AGI Q 118 a specifikace zařízení.
- Izolace z minerální vlny ROCKWOOL je vyrobena z vulkanické horniny a odpovídá poznámce Q, nařízení (ES) č. 1272/2008

Společnost ROCKWOOL nemá žádnou kontrolu nad izolačními konstrukcemi, provedením, materiály příslušenství ani nad aplikačními podmínkami a neručí tedy za výkon či výsledek žádných instalací obsahujících produkty ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a bez předchozího písemného souhlasu je nelze používat.