

# ProRox® LF 970

ProRox LF 970 is een licht gebonden, geïmpregneerde steenwolmat.

## Toepassing

Dit product is uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van holle ruimtes, naden en onregelmatig gevormde constructies.



## Producteigenschappen

	Prestatie							Norm
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\lambda$ (W/mK)	0,040	0,049	0,057	0,067	0,075	0,091	EN 12667
Maximum Service Temperature		680°C						EN 14706
Reactie bij brand		Euroklasse A1						EN 13501-1
Waterabsorptie		< 1 kg/m <sup>2</sup>						EN 1609
AS-kwaliteit		Chloridegehalte < 10 ppm						EN 13468
Dampdiffusieweerstandsfactor		$\mu = 1$						EN 12086

## Conformiteit

- ROCKWOOL steenwolisolatie is gemaakt van vulkanisch gesteente en is niet geïmpregneerd als een gevaarlijke stof overeenkomstig Note Q, verordening (EG) nr. 1272/2008.

Aangezien ROCKWOOL geen controle heeft over het isolatieontwerp en vakmanschap, gebruik van aanvullende materialen of toepassingsomstandigheden, kan ROCKWOOL de prestaties of het resultaat van een installatie die producten van ROCKWOOL bevat niet garanderen. De algemene aansprakelijkheden en beschikbare oplossingen zijn beperkt tot de algemene verkoopvoorwaarden. Deze garantie vervangt alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. ROCKWOOL Technical Insulation behoudt zich het recht voor tot aanpassing van het product op ieder gewenst moment. Technische specificaties zijn daarom aan veranderingen onderhevig.