

# ProRox® FSL 930<sup>NA</sup>

ProRox® FSL 930<sup>NA</sup> est un panneau isolant thermique flexible de laine minérale (laine de roche), conçu pour les applications industrielles à température intermédiaire à élevée.



## Propriétés du produit conformément à la norme ASTM C553

Propriétés du produit	Performance							Normes
Conductivité thermique	T <sub>m</sub> (°F)	100	200	300	400	500	600	ASTM C177
	λ (BTU.p0/h.pi².°F)	0,26	0,32	0,39	0,51	0,63	0,78	
	T <sub>m</sub> (°C)	38	93	150	204	260	316	
	λ (W/mK)	0,037	0,046	0,056	0,074	0,091	0,112	
Température de service maximale	Performance sur surface chaude : 1200°F- (650°C) Incombustible							ASTM C411 ASTM E136 / CAN4 S114
Comportement au feu	Retrait linéaire : ≤ 1 % à 1200°F- (650°C)							ASTM C356
	Caractéristiques de combustion superficielle Indice de propagation de la flamme = 0 ; indice de pouvoir fumigène = 0							ASTM E84 (UL 723) CAN/ULC S102
Densité	Densité réelle = 3,5 lb/pi³ - (56 kg/m³) Densité nominale = 4,0 lb/pi³							ASTM C167
Résistance à la corrosion**	Tendance de l'acier inoxydable austénitique à la fissuration par corrosion sous contrainte = Réussi Corrosion de l'acier = Réussi							ASTM C692 ASTM C665
Analyse chimique**	(Salts: Cl <sup>-</sup> , F <sup>-</sup> , Na <sup>+</sup> , SiO <sub>4</sub> <sup>4-</sup> ) Les résultats se situent à l'intérieur des limites d'acceptabilité de la norme ASTM C795							ASTM C795 (C871)
Résistance thermique	Valeur R / p0 à 75°F Valeur RSI / 25,4 mm à 24°C			4,0 h.pi².°F/BTU 0,71 m² K/W				ASTM C518 (C177)
Absorption d'eau/ Sorpton de vapeur	< 1 Poids %							ASTM C1104
Conformité	Conforme au type : VII							ASTM C553

ROCKWOOL Technical Insulation offre une large gamme de revêtements, de dimensions et d'épaisseurs. Veuillez communiquer avec nous pour plus d'information.

\*\* Des provisions pour des tests de lot peuvent s'avérer nécessaires; consultez le fabricant.

Caractéristiques de combustion superficielle : homologué UL selon la norme canadienne CAN/ULC S102 ; classifié UL selon UL723



Étant donné que ROXUL® Inc n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation et de la qualité de l'exécution, des matériaux accessoires ou des conditions lors de l'application, elle ne peut garantir la performance et les résultats de toute installation utilisant ses produits. La responsabilité globale de ROXUL® Inc et les mesures réparatrices prévues sont limitées par les conditions générales de vente. La présente garantie a préséance sur toute autre garantie explicite ou implicite, incluant les garanties de qualité marchande et de conformité à un usage particulier.

®/TM : États-Unis – titulaire ROCKWOOL International A/S utilisé sous licence; Canada – titulaire Roxul inc