

ProRox® PS 965

avec CR-Tech

ProRox PS 965 est une coquille isolante concentrique en laine de roche. Chaque coquille contient notre solution innovante CR-Tech (technologie résistante à la corrosion). Notre inhibiteur de corrosion exclusif est appliqué à l'intérieur de l'isolant, juste à l'endroit où il entre en contact avec la surface du tuyau. Toutes les coquilles sont également dotées de série de notre technologie hydrofuge à haute température WR-Tech. Cette combinaison puissante contribue à protéger votre tuyau des conséquences coûteuses de la corrosion sous isolation.



Application

Ces coquilles isolantes de grande longévité sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l'isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles.

Propriétés du produit selon la norme ASTM C 547¹⁾

Qualité du produit	Performances								Normes
Conductivité thermique à température moyenne	T_m (°F)	100	200	300	400	500	600	700	ASTM C335
	λ (BTU.in/hr.ft ² .°F)	0.25	0.29	0.35	0.40	0.47	0.56	0.63	
	T_m (°C)	38	93	150	204	260	316	371	
	λ (W/mK)	0.036	0.042	0.050	0.058	0.068	0.081	0.091	
Température de service maximale	1200 °F (650 °C)								ASTM C411 / C447
Résistance à l'affaissement	≤ 2% à 1200 °F (650 °C)								ASTM C411 / C447
Retrait linéaire	≤ 2% à 1200 °F (650 °C)								ASTM C356
Comportement au feu	Indice de propagation des flammes ≤ 25								ASTM E84
	Indice de dégagement de fumée ≤ 50								UL723 / CAN ULC S102
Résistance à la corrosion	Tendance de l'acier inoxydable austénitique à la fissuration par corrosion sous contrainte = test réussi								ASTM C692 / C795
	Analyse chimique (Cl ⁻ , F ⁻ , Na ⁺ , SiO ₄ ⁴⁻): résultats dans les limites d'acceptabilité de l'ASTM C795								ASTM C871 / C795
	Traces d'ions chlorure lixiviables dans l'eau ≤ 10 mg/kg								EN 13468 / ISO 12624
Corrosion de l'acier	MLCR ²⁾ de l'acier lorsqu'il est exposé à l'extrait d'isolant plus 600 mg/kg de chlorure ≤ Eau dé-ionisée ³⁾								ASTM C1617
	MCLR ²⁾ de l'acier lorsqu'il est exposé à l'extrait d'isolant préchauffé à 250 °C (482 °F) pendant 24 heures ≤ Eau dé-ionisée ³⁾								ASTM C1617
	Valeur d'efficacité de protection = 0.1 ⁴⁾								ASTM G189 ⁵⁾
Absorption d'eau	≤ 0.04 lb/ft ² (≤ 0.2 kg/m ²) dans des conditions ambiantes								EN 13472 / ISO 12623
	≤ 0.04 lb/ft ² (≤ 0.2 kg/m ²) après 24 heures de préchauffage à 482 °F (250 °C)								
Absorption de vapeur	< 1% en poids								ASTM C1104
Densité	Densité nominale 8 lb/ft ³ (128 kg/m ³)								ASTM C 302

1) Toutes les valeurs sont des valeurs nominales pour une production industrielle standard. Tolérances relatives à la production industrielle standard applicables. 2) MLCR - Taux de corrosion par perte de masse. 3) Eau dé-ionisée = 0 mg/kg de chlorure. 4) Une valeur d'efficacité de protection inférieure à 1,0 indique une diminution de la gravité de la corrosion par rapport aux conditions de contrôle. 5) 96 heures CWD (humide 18 h à 60 °C et sec 4 h à 150 °C et 2 h de transition), avec une solution de chlorure à 100 ppm, échantillon de contrôle en laine minérale hydrofuge sans CR-Tech, pas d'espace annulaire autour du tuyau.

Conformité

- Les coquilles ProRox PS 960 sont pleinement conformes aux exigences fixées par les normes reconnues au niveau international, notamment: ASTM C547 Grade A type I, II, IV, CINI 2.2.03 et EN14303.
- Informations sur la réduction du niveau sonore disponibles conformément à la norme ISO 15665.
- L'isolant en laine de roche ROCKWOOL est composé de roche volcanique. Non classé comme substance dangereuse, il est conforme à la note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

Clause de non-responsabilité

Dans la mesure où ROCKWOOL n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'oeuvre, les accessoires utilisés ou les conditions de pose, l'entreprise ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROCKWOOL. La responsabilité générale de ROCKWOOL et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation du produit pour un usage particulier. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires au produit à tout moment. Les caractéristiques techniques sont donc sujettes à modification.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® et ProRox® sont des marques déposées de ROCKWOOL International A/S et ne peuvent être utilisées sans accord écrit préalable.