

ProRox® SL 950

ProRox SL 950 ir daļēji lokāmas akmens vates plāksnes. Standarta izmēri: 1000x600 mm paketēs. Plāksnes ProRox SL 950 ir paredzētas horizontālo un vertikālo elementu siltuma un skaņas izolācijai, kad nepieciešams stabilas izolācijas elements, piemēram, tvertņu sienām, akustiskiem paneļiem un iekārtām, kas tiek izmantotas temperatūrā līdz 640 °C. Tās tiek lietotas līdzenām un nedaudz liektām sienām.



Tehniskie dati



	Produkta īpašības													Standarta
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		
Siltumvadītspēja	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,073	0,084	0,097	0,112	0,144	0,185	0,203	EN 12667	
Maksimālā darba temperatūra		640 °C											EN 14706	
Reakcija uz uguni		EuroClass A1											EN 13501-1	
Ūdenī nominālais blīvums		80 kg/m ³											EN 1602	
Udeni šķīstoša hlora daudzums		CL10 (≤ 10 ppm)											EN 13468	
Ūdens absorbcija		< 1 kg/m ²											EN 1609	
Ūdens tvaiku pretestības		$\mu = 1$											EN 14303	
Apzīmējuma kods		MW EN 14303-T4(T3 if $t < 60$)-ST(+)-640-WS1-CL10											EN 14303	

Atbilstība

ProRox SL 950 pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas starptautiski atzītos standartos, piemēram, EN14303.

Tā kā ROCKWOOL nav kontroles pār izolācijas dizainu un izpildījumu, piederumu materiāliem vai pielietojuma jomas apstākļiem, ROCKWOOL negarantē ROCKWOOL produktu saturošo instalāciju ekspluatāciju vai rezultātu. ROCKWOOL vispārīgo atbildību un pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus ierobežo vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Šī garantija ir visu citu garantiju un tieši vai netieši izteiktu nosacījumu vietā, tostarp konkrēta mērķa produktivitātes un piemērotības garantijas.

ROCKWOOL Technical Insulation patur tiesības jebkurā laikā veikt nepieciešamās produkta izmaiņas. Tādēļ tehniskās specifikācijas ir pakļautas izmaiņām.