

# ProRox® GR 903



ProRox GR 903 er et isolasjonsprodukt i granulatform.

## Anvendelsesområde

Dette produktet er spesielt egnet for termisk og akustikkisolasjon av kjølebokser og luftseparasjonsanlegg. Det kan også brukes til isolering av industrielle anlegg som når høye temperaturer, for eksempel lommer.

## Produktegenskaper

Egenskaper	Ytelse											Normer
Varmeledningsevne *	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	$\lambda$ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Reaksjon ved brann	Euroclass A1											EN 13501-1
Korrosjonsresistent	Spormengde av vann-utvaskbare kloridioner: $\leq 10$ mg/kg											EN 13468

(\*) Fyllingstetthet 170 kg/m<sup>3</sup>.

## Samsvar

- ProRox GR 903 oppfylder kravene til anerkjente standarder som AGI Q 118 og anleggspesifikasjoner.
- ROCKWOOL steinullisolasjon er laget av vulkansk stein og er i samsvar med Note Q, forordning (EU) nr. 1272/2008

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL International A/S, og kan ikke brukes uten skriftlig samtykke.