

ProRox® SL 930

ProRox SL 930 er et halvstivt plateprodukt. Overflate med forsterket aluminiumsfolie eller glassduk på den ene siden er tilgjengelig på forespørsel.



Bruk

Produktet er egnet for termisk isolasjon og akustikkisolasjon av horisontale og vertikale flater som krever et stabilt isolasjonsprodukt som f.eks. tankvegger, beholdere og kolonner.

Produktegenskaper



	Ytelse								Standarder
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	
Varmekonduktivitet	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	EN 12667
Maksimum brukstemperatur		350 °C							EN 14706
Reaksjon ved brann		Euroklasse A1							EN 13501-1
Nominell densitet		55 kg/m ³							EN 1602
Korrosjonsbestandighet		Spormengde av vann-utvaskbare kloridioner: ≤ 10 mg/kg							EN 13468
Vannabsorbering		≤ 1 kg/m ²							EN 1609
Vandampdiffusjonsmotstand		$\mu = 1$							EN 14303
Beskrivelseskode		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-350-WS1-CL10							EN 14303

Samsvar

ProRox SL 930 plateprodukter er i fullt i samsvar med internasjonale krav og anerkjente standarder som EN14303, CINI 2.2.01, ASTM C612.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL International A/S, og kan ikke brukes uten skriftlig samtykke.