



# ProRox® WM 970<sup>ES</sup>



Prorox WM 970<sup>ES</sup> é uma manta de isolamento de lã de rocha levemente ligada, costurada em malha de arame galvanizado com arame galvanizado. Estão disponíveis, mediante pedido, malha de aço inox e arame de ligação (SW) e/ou revestimento de folha de alumínio (ALU) reforçada. As mantas com arame são produzidas com um ligante inovador, repelente de água, conhecido como WR-Tech™, para reduzir o risco de corrosão sob isolamento (CSI). O WR-Tech garante que a nossa lã de rocha mantém a sua superior repelência da água, mesmo a temperaturas operacionais elevadas, em todo o tipo de CSI, ao mesmo tempo que preserva o seu excelente desempenho térmico em utilização.

## Características técnicas



	Resultados												Normas
Condutividade térmica λ (W/mK)	T <sub>m</sub> (°C) 50 0,040	100 0,045	150 0,051	200 0,059	250 0,069	300 0,079	350 0,090	400 0,102	500 0,128	600 0,157	660 0,187		EN 12667
Temperatura máxima de serviço	680 °C												EN 14706
Reacção ao fogo	Euroclass A1												EN 13501-1
Densidade nominal	128 kg/m <sup>3</sup>												EN 1602
Resistência à corrosão	Quantidade registada de iões de cloreto lixiviáveis em água: ≤ 10 ppm												EN 13468
Absorção de Água	≤ 0,2 kg/m <sup>2</sup> ≤ 0,2 kg/m <sup>2</sup> (Após 24 horas pré-aquecimento a 250 °C)												EN 1609 EN ISO 29767
Resistência à passagem de vapor de água	μ = 1												EN 14303
EN 14303 Código de designação*	MW EN 14303-T2-ST(+)680-WS1-CL10												EN 14303

\* Classe de espessura determinada sob uma carga de 1000 Pa

## Aplicação

A manta armada, ProRox WM 970<sup>ES</sup>, cumpre plenamente os requisitos estabelecidos por normas internacionalmente reconhecidas, como a EN14303.

Não possuindo a ROCKWOOL controlo sobre o projeto de isolamento e a mão-de-obra, materiais acessórios ou condições de aplicação, a ROCKWOOL não garante o desempenho ou o resultado de qualquer instalação que contenha produtos ROCKWOOL. A responsabilidade geral da ROCKWOOL e os meios disponíveis para exigir responsabilidades estão limitados pelos termos e condições gerais de venda. Esta garantia substitui todas as restantes garantias e condições expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comerciabilidade e adequação para uma finalidade em particular.

A ROCKWOOL Technical Insulation reserva-se o direito de efetuar as alterações necessárias no produto a qualquer momento. As especificações técnicas são, desse modo, apresentadas sujeitas a alteração.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® e ProRox® são marcas comerciais registadas de ROCKWOOL International A/S e não podem ser usadas sem autorização prévia por escrito.